

Anvisning för underhåll av alla XS vitoljade golv

Faxe eller Woca underhållsolja vit skall inarbetas och poleras med hjälp av en polermaskin, direkt efter installationen.

Skaka behållaren väl före användning. Se till att golvet är rent*. Portionera ut vitoljan direkt på brädorna och arbeta in oljan jämnt och grundligt med hjälp av polermaskinen (vit pad). Torka bort eventuellt överskott med hjälp av bomullstrasor.

1 liter räcker till 40-60 m².

Dammtorrt efter 30 minuter,
gångbart utan skor dagen efter vid 20°C,
fullgott skydd erhålls efter tre dagar.

* Smutsiga ytor måste initialt rengöras med Faxe intensivrengörare och vatten 1:40.

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSALTERNATIV

FAXE OLJEVÅRD VIT

Faxe oljevård gör golvet speciellt tåligt mot smuts.

Faxe oljevård vit skall användas varje gång golvet våttorkas. Produkten rengör och skyddar träet utan att göra det sprött.

Skaka behållaren väl före användning. Faxe oljevård vit blandas i vatten i förhållande 1:20. Arbeta helst med två hinkar en med oljevård/vatten och en med rent vatten. Arbeta in lösningen i träets fiberriktning. Moppen tar upp smuts och fördelar samtidigt lösningen på golvet. Rengör moppen i det rena vattnet och vrid ur, och därefter åter i hinken med oljevård/vatten och vrid ur.

Torka inte av golvet enbart med vatten.

1 liter (fördelat enligt anvisning) räcker till cirka 150 m².

Torktid cirka 20 minuter.

OBS! Använd alltid väl urvriden mopp.

FAXE GOLVSÅPA VIT

Golvsåpan är den klassiska produkten för rengöring och underhåll.

Faxe eller Woca vitsåpa skall användas varje gång golvet våttorkas. Produkten rengör och skyddar den oljade ytan utan att göra den spröd.

Skaka behållaren väl innan användning. Golvsåpan blandas i vatten i förhållande 1:40. Arbeta helst med två hinkar en med såpa/vatten och en med rent vatten. Arbeta in lösningen i träets fiberriktning. Moppen tar bort smuts och fördelar samtidigt lösningen på golvet. Rengör moppen i det rena vattnet och vrid ur, och därefter åter i hinken med såpa/vatten och vrid ur.

Torka inte av golvet enbart med vatten.

1 liter (fördelat enligt anvisning) räcker till cirka 300 m².

Torktid cirka 10 minuter.

OBS! Använd alltid väl urvriden mopp.