

Svensk ek

Massiv stavparkett





Tjocklek (slitlager)	16 (8)
Längder	204, 272, 340, 408 och 476 mm
Stavredd	68 mm
Profil	Not och fjäder (50 % höger- och vänsterstavar)
Läggning	Limning mot undergolv
Fuktkvot	8% +/-2%
Yta	Hyvlade, obehandlade
Läggningsmönster	Parallellläggning, Fiskbensmönster, Kubmönster, Flåtmönster
Fabrikssortering	Natur och rustik (beskrivning se nedan)
Förpackning	Förpackningsenheter buntade och plastade
Ursprung/certifiering	Sverige (främst Blekinge, Småland och Skåne) FSC® Mix Credit, FSC-C012543
Producent	Berg & Berg Sweden AB, Kallinge, Sverige



Sorteringsbeskrivning

	Natur	Rustik
Ytved	inte tillåtet	högst 40 % av ytan på en stav
Kvist	frisk < 9 mm svart < 6 mm	friska kvistar tillåtna, svarta < 30 mm, kvisthål < 10 mm
Lövspricka	inte tillåtet	inte tillåtet
Färg	enhetligt med mindre variationer	levande, varierande färg
Märg	inte tillåtet	inte tillåtet
Maskhål	inte tillåtet	inte tillåtet



Längd- och ytinformation

Längder	476 mm	408 mm	340 mm	272 mm	204 mm
m2 per pall	58,26	49,93	62,42	49,93	49,93
m2 per bunt	0,971	0,832	1,040	0,832	0,832
Styck/bunt	30	30	45	45	60
Bunt Pall	60	60	60	60	60